

#283 コーデュラ®レイヤー [CORDURA®Layer]



コーデュラ®糸を使用したマットな風合いのタフタに、撥水加工と透湿防水コーティングを施してトリコットを貼っています。
1枚使いでアイテムを軽量化するのに最適で、シティユースなレイングッズやホディバッグなどの製品に合っています。

素材の性質上、洗濯はご注意ください。

専用タグと織ネームが付けられます。(※有料)

耐水圧 37000mmレヴェル / 透湿度 9400g/m²/24hレヴェル

SIZE	145cm x 50cm
COMPOSITION	表 / CORDURA®Nylon 100% 裏 / トリコット部分 Nylon 100%
FINISH	裏 / 透湿防水コーティング+トリコット

- ・オリジナルカラーでもOKです。
- ・LOFにより色が異なる場合がありますので必ず実物確認をお願いします。
- ・島野、高橋家のグレーはご用意できません。



1 ライトグレー



2 チャコールグレー



3 ネイビー



4 ブラック

コーデュラ®レイヤー 堅牢度表

C/φ	耐光	洗濯	乾摩擦	湿摩擦
1	3-4	4-5	4-5	4-5
2	3-4	4-5	4-5	4-5
3	4	4-5	4-5	4-5
4	4	4-5	4-5	4-5

項目	コーデュラ®レイヤー	試験方法
引裂強さ (N)	たて 9.38 よこ 5.34	JIS L 1096 A法 (9×11"24×9"24)
引張強さ (N)	たて 12.5 よこ 8.73	JIS L 1096 (ベンジウム法)
はた水度 (級)	原布	JIS L 1092 スプレー法
	3回	JIS L 1930 C4M法 10回繰り返し後、所干し
	5回	JIS L 1930 C4M法 50回繰り返し後、所干し
	10回	JIS L 1930 C4M法 100回繰り返し後、所干し
耐水度 (kPa)	356.7* *生地破断による	JIS L 1092 B法 (浸水圧法)
透湿度 (g/m ² ·h)	392	JIS L 1099 B-1法

※堅牢度の数値は、初回受の計測値です。
ロットにより異なる場合がございますので、目安としてご参考までにご使用ください。



←コーデュラ®タグ 表 / 裏
実寸サイズ
W52mm×H14mm

↓コーデュラ®織りネーム
実寸サイズ
W20mm×H4mm
(半分になったサイズ)



※仕様が変更されましたのでご注意ください。

