

#488
キャンパー [camper]




ヨコ糸にGRS認証を取得したリサイクルナイロンのスパン糸を使用し、11号帆布クラスのサステイナブル素材です。

アウトドア向けに撥水加工を施しており、幅広い用途で使うことができます。

軽くネップを施したオールド感のある手触りで、コットン/ナイロン交織で特長の経年変化による風合いが期待できる素材です。

| | |
|-------------|----------------------|
| SIZE | 106cm × 51cm |
| | 種/Cotton 100% |
| COMPOSITION | 織/Recycle Nylon 100% |
| | 撥水加工 |
| FINISH | 硬仕上げ |

- ・オリジナルカラー及びプリントに6色限定。
- ・LDTにより色が異なる場合がありますので必ず反戻り箇所を御確認ください。
- ・蒸着、蒸着後のクレームはご返却ください。



ネップや織りスジが出る場合がございますが、風合いを重視した性質上で発生するものです。ご了承くださいませますようお願い申し上げます。



1 シャンプレー



3 ココ・テブラウン



5 ナイビー



2 グレージュ



4 カーキ



6 ブラック

キャンパー 堅牢度表

| C/# | 漂白 | 洗濯 | 乾燥機 | 塩摩損 |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 2 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 |
| 3 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3-4 |
| 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3 |
| 5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 2-3 |
| 6 | 4以上 | 4-5 | 4-5 | 2 |

※堅牢度の数値は、初期反計測値です。
ロットにより異なる場合がございますので、
目安としてご参考までにご利用ください。

撥水性

| 織 布 | 4・4・4 | |
|-----|-------|-------|
| 洗 濯 | 3回 | 3・3・3 |
| | 5回 | 2・3・3 |
| | 10回 | 2・2・3 |

試験方法：JIS L 1092 スプレー法
洗濯処理：JIS L 1930 CAN法 3,5,10回繰り返し後、吊干し

